DATENBLATT

Imprägniertes Garn

Produktspezifikation

Imprägnierter Glasfilamentzwirn

Typ A/5-11 x2 blau

Artikelnummer: HZF 306

Technische Daten

Eigenschaften	***Nennwert***	***Toleranz zum Nennwert***	***Prüfnorm***
Basismaterial	*EC 5-11x2*		*DIN EN 12654*
Beschichtung	*Acryl*		
Gesamtfeinheit	*23 tex*	*± 8 %*	*DIN EN ISO 1889*
Glühverlust	*2,3 %*	*± 20 %*	*DIN ISO 1887*
Feuchtigkeit	*< 0,1 %*	*-*	*ISO 3344*
Reißkraft	*> 15 N*	*-*	*DIN EN ISO 3341*
Spulenaufmachung	*H8-Spule oder H9-Spule*		
Farbe	*blau*		

Verpackung und Lagerung

Der Glasfilamentzwirn wird auf H8/H9-Spulen geliefert.
Die Hülsen sind Leihgut und bleiben Eigentum der P-D Glasseiden GmbH.
Die Spulen sind transportgesichert in Kartons verpackt.

Verpackungseinheiten (VE): H8/H9-Spulen → 23 oder 46 Stück

Die Lagerung der Spulen hat in trockenen Räumen in der Verpackung des Herstellers zu erfolgen.
In jeder Verpackungseinheit können Spulen mit Mindermengen enthalten sein.

Datum: 05/20 *Version: 02*

OSCHATZ-GLAS

P-D Glasseiden GmbH
Oschatz
Wellerswalder Weg 17
D-04758 Oschatz

Telefon: +49 34 35 657-0
Telefax: +49 34 35 62 24 47
E-Mail: glasseiden.oschatz@pd-group.com
Website: www.oschatz-glas.com

Geschäftsführer
Stefan Preiss-Daimler
Jöran Pfuhl
Markus Stephan

USt.-IdNr. DE141784662
St.-Nr. 239/116/00382

Bankverbindung
Commerzbank AG Dresden
Konto 224 179 200
BLZ 850 400 00

BIC COBADEFF850
IBAN DE56850400000224179200
Amtsgericht Leipzig
HRB-Nr. 21085